

Acryl Exterior

DIRECT REGENVASTE ACRYLAATKIT

VOORDELEN

- Voor binnen en buiten gebruik
- Maximale toelaatbare voegbeweging 20%
- Goed overschilderbaar

PRODUCT

Acryl Exterior is een pasteuze 1-component, elasto-plastische dispersiekit op acrylaatbasis. Voor gebruik binnen en buiten. Bijzonder geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen, bewegingsvoegen en krimp scheuren. Goed overschilderbaar na droging. Hecht op alle gebruikelijke bouwmaterialen.

TOEPASSINGEN

- Afdichten van voegen tussen beton, metselwerk, pleisterwerk, gipskarton, vezelcement, hout, hard PVC en aluminium.
- Afdichten van aansluitingen met houten en hard PVC kozijnen.
- Afdichtingen rondom vensterbanken, gips- en scheidingswanden, plafondaansluitingen en buisdoorvoeren.
- Afdichten van rolluiken.
- Afdichten van krimp scheuren o.a. in pleisterwerk.
- Verlijmen van geëxpandeerd polystyreen op zuigende ondergronden.

Niet geschikt voor: sanitaire toepassingen, op natuursteen (zoals marmer), bitumineuze ondergronden, onbehandeld metaal en ondergronden die in voortdurend direct contact staan met vocht (bijv. betonvlakken die in de vochtige bodem staan).

EIGENSCHAPPEN

- Regenvast.
- Maximaal toelaatbare voegbeweging van 20%.
- Overschilderbaar met dispersie- en oplosmiddelverven na droging.
- Na droging kan de kit gepleisterd worden.
- Oplosmiddelvrij, geen geurbelasting.
- Goed verouderingsbestendig.
- Met water verdundbaar (als voorstrijk voor sterk zuigende ondergronden).
- Kan met (lauw) water worden gereinigd.



VOORBEREIDING EN HECHTING

Ondergrond dient schoon, droog, voldoende vast, stof- en vetvrij te zijn en vrij van cementsluier en bekistingsolie. Oude kitresten en losse verflagen verwijderen. Verwerkingstemperatuur vanaf +5°C tot +40°C. Acryl Exterior hecht op alle gebruikelijke bouwmaterialen zoals hout, beton, steen, pleisterwerk, gips, gipskarton, vezelcement, aluminium en hard PVC. Niet geschikt voor beglazing. Sterk zuigende ondergronden (zoals beton, gipskarton, hout) voorbehandelen met Acryl Exterior verdund met water (1:1 tot 1:5). Voorstrijk aanbrengen m.b.v. een kwast en laten drogen.

VERWERKING

Bij bewegingsvoegen dient de voegdiepte 2/3 te zijn van de voegbreedte met een minimale breedte en diepte van 5 mm. Diepe voegen opvullen met rondschuim. De kit wordt aangebracht met behulp van een handkit- of pneumatisch aangedreven pistool. Afwerken van de voeg met behulp van een natgemaakte voegspijker of plamuurmes. De voeg na afwerken beschermen tegen indringen van (condens) water. Reinigen van gereedschap en verse kit met water. Na droging kan Acryl Exterior overschilderd worden met alkydharsverven en acrylaat dispersieverven. Een korte verftest vooraf is aan te bevelen vanwege de grote verscheidenheid in verfsoorten. Bewegingsvoegen (max. 20% totaalbeweging) dienen niet te worden overschilderd. NB: Acryl Exterior is meteen na het aanbrengen regenvast. Echter niet aanbrengen tijdens regen, omdat een waterfilm op de ondergrond de hechting negatief beïnvloedt. Verse kit kan met een vochtige doek verwijderd worden. Uitgeharde kit zo veel mogelijk mechanisch verwijderen en eventuele restanten met water verweken en na enige tijd afwrijven.

Bij buitentoepassing dient de kit beschermd te worden tegen langdurige vochtbelasting.

CLASSIFICATIE/CE-MARKERING

Voegkitten voor gevelementen

EN 15651-1; F-EXT-INT 12,5P

Prestatieverklaring (DOP) is beschikbaar op www.bostik.nl en www.bostik.be

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, droog en vorstvrij opslaan in ongeopende en originele verpakking bij +5°C tot +40°C. Houdbaar tot 24 maanden na productiedatum.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	acrylaatdispersie
Aantal componenten	1
Soortelijke massa	ca 1,5 g/ml
Standvermogen	< 2 mm (25 mm U-profiel)
Huidvorming	ca. 5 min. (20°C / 50% RV)
Max. toelaatbare voegbeweging	20%
Krimp	max. 16%
Open tijd	ca. 20 minuten
Verbruik	bij 5 x 5 mm voeg = 12 m ¹ bij 10 x 10 mm voeg = 3m ¹
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +40°C
Temperatuurbestendigheid	-25°C tot +80°C
Vorstbestendigheid	vorstgevoelig
Artikelnummer	30138960
EAN code	8713572029127
Kleur	Wit
Verpakking	patroon 310 ml
Verpakt per	12
Pallet	1152

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8

5215 MH 's-Hertogenbosch

T: + 31 (0)73 6244244

infoNL@bostik.com

www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86

B-9000 Gent

T: + 32 (0) 92551717

info@bostik.be

www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.